

Preglejka stolárska Breza C/C, 5 vrstiev, EN 314-2 / tr.1

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
00804/0110	6 mm	1 525 mm	1 525 mm

Preglejka je vyrobená zlepením tenkých drevených dýh. Dýhy sú lepené priečne cez seba, vlákna dýhy každej nasledujúcej vrstvy zvierajú uhol 90° pre zvýšenie pevnosti preglejky. Preglejky sú tvorené minimálne tromi vrstvami dýh v hrúbke 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkosť

Obsah vlhkosti preglejky pri expedícii z výroby je obvykle 7-12%. Zmeny vlhkosti môžu mať vplyv na rozmery preglejky.

Teplota

Zmeny teploty (+100 °C do -160 °C) nemajú vplyv na rozmery preglejky.

Vonkajšie použitie

Pre použitie vo vonkajších priestoroch musí mať preglejka správnu povrchovú úpravu. Hrany musia byť chránené proti vniknutiu vlhkosti.

Mechanické vlastnosti

Pevnosť preglejky závisí od druhu dreva, hrúbky dýhy, hrúbky preglejky a smeru vlákien. Kvalita povrchu dýhy nemá žiadny vplyv na pevnosť preglejky.



VLASTNOSTI

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	6 mm
Šírka	1 525 mm
Dĺžka	1 525 mm
Hmotnosť	8,65 kg
Preglejka	
Drevina	Breza
Povrch	nebrúsený/nebrúsený
Kvalita	C/C

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-stolarska-breza-cc--5-vrstiev--en-314-2--tr1-p1304438>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Preglejka

Trieda lepenia

EN 314-2/tr.1

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preglejky/preglejky-brezove/preglejka-stolarska-breza-cc--5-vrstiev--en-314-2--tr1~p1304438>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

