

Saunová lata Termodrevo Osika

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55396/1218	22 mm	80 mm	1 800 mm

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje **zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou.**


Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.



Vlastnosti a parametre:

- minimálne trojstranne bez hĺč a bez chýb
- vysušené na vlhkosť dreva 8-10 %
- štvorstranne hobľované
- všetky štyri pozdĺžne okraje sú zaoblené s polomerom 5 mm

VLASTNOSTI



ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	22 mm
Šírka	80 mm
Dĺžka	1 800 mm
Profil	Hobľovaný
Drevina	Termodrevo Osika

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovice--laty/saunova-lata-termodrevo-osika-p5016958>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

